Быстросохнущий лак MS
MS Clear Express 3+1

RX C-06

Двухкомпонентный быстросохнущий акриловый лак предназначен для локального и подетального ремонта металлических и пластиковых деталей. Обладает повышенной стойкостью к царапинам (Scratch Resistant) и обеспечивает хорошую защиту от ультрафиолета (UV Resistant).
EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 540 g/l, VOC limit 840 g/l
Фасовка: 0,5 л

Подложки, подготовка поверхности
Базовое покрытие – выдержка 15 минут

Пропорции смешивания	По объёму	По весу
Быстросохнущий лак MS RX C-06	100 мл	100 г
Отвердитель RX H-06	33 мл	32 г
Разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02	15-25 мл	13,5-22,5 г

Нанесение

Жизнеспособность	3 часа при +20°C
Вязкость распыления (ВЗ-4)	16"-19" при +20°C
Диаметр сопла	1,3-1,5 мм
Давление	2,0-4,0 атм
Число слоёв	2
Рекомендуемая толщина	40-60 мкм
Теоретический расход	1 л на 7,5 м^2 (50 мкм)
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Форсированная сушка при +60°C	20 мин
Воздушная сушка при +20°C	6 часов
Инфракрасная сушка	7 мин

Срок годности . . . . . 24 месяца

RX C-06
RX H-06 | 3h/20°C | 16-19"/20°C RX T-01, RX T-02 15-25% | ⌀ 1,3-1,5 mm P=2,0-4,0 bar x2 | 10' | 20'/60°C 6h/20°C | 7'